



AURORA WINTER

Lipni dichroinė (dviejų spalvų) su chameleonu efektu plėvelė Aurora gali keisti spalvotos plėvelės atspalvius, priklausomai nuo apžvalgos kampo. Plėvelė Aurora naudoja natūralios šviesos savybes, kad suteiktų jūsų langams ir stiklo paviršiams dichroines spalvas.



Garantiya SOLAR SCREEN®
5 METAI



ugnies atsparumo reitingas
M1



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **136 cm**

TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	10 %
Matomos šviesos pralaidumas	72 %
Išorinė šviesos atspindys	10 %
Vidinė šviesos atspindys	10 %
Bendras saulės energijos atspindys	39 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	34 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	- %
Saulės energijos sugėrimas	- %
Saulės energijos pralaidumas	- %
Saulės atspindžių sumažėjimas	28 %
g-reikšmė	-
u-reikšmė	-
Tamsinimo koeficientas	
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	55 μ
Spalva : MIXTE	

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**


Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	!
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	!
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	!
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	!
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	!
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✗

✓ taip ! Dėmesio ✗
 Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybės analizę.

SUDĖTIS

1. "Patvarus", įbrėžimams atsparus sluoksnis, suteikiantis patvarumo ir patogaus naudojimo valant langus
2. Dažytas poliestėris su optiniu iškraipymu
3. jungiantis lipnus sluoksnis
4. Poliestėris su aukštu optiniu rodykliu
5. PS klijai, aktyvuojami slėgio, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.