SOLAR SCREEN
SMART FILM SOLUTIONS

# CHOCOLATE C

PLĖVELĖS DIZAINERIŲ
SPALVOTOS PERMATOMOS

## CHOCOLATE C

Applied to a clear glazing, the transparent Chocolate C film bestows a brown hue to the glass without diminishing its transparent properties. It is the perfect way to enliven any interior glazing (such as partitions, shower screens, etc.) with a touch of colour.

Garantija SOLAR SCREEN®
**5 METAI**

ugnies atsparumo reitingas
**M1**

Saugojimo salygos nuo -5°C iki +40°C
**3 METAI**

REACH RoHS atitikimas
**PATVIRTINTA**

## PRIEINAMAS PLOTIS

**152 cm**

## TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

| | |
|---|---|
| UV pralaidumas | 1 % |
| Matomos šviesos pralaidumas | 35 % |
| Išorinė šviesos atspindys | 8 % |
| Vidinės šviesos atspindys | 8 % |
| Bendras saulės energijos atspindys | 31 % |
| Bendras saulės energijos atspindys 2* | 27 % |
| saulės atspindžio/pralaidumo santykis : | |
| Saulės energijos atspindys | 8 % |
| Saulės energijos sugėrimas | 43 % |
| Saulės energijos pralaidumas | 49 % |
| Saulės atspindžių sumažėjimas | 65 % |
| g-reikšmė | - |
| u-reikšmė | 5.7 |
| Tamsinimo koeficentas | |
| Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis | |
| Rutulio ilgis | 30,5 m |
| PET / PVC sudetis | PET |
| Storis | 40 µ |
| Spalva : BROWN | |

## MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

| | |
|---|---|
| Permotama vieno stiklo pluokštė | ✔ |
| Tamsinta vieno stiklo pluokštė | ✘ |
| Tamsinta vieno stiklo pluokštė su padidintu atspindžiu | ✔ |
| Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais | ! |
| Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais | ✘ |
| Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu | ✔ |
| Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis | ✘ |
| STAPID EXT. Stiklopaketas us dvėjais permatomais stiklais | ✘ |
| STADIP INT. Steklopaketas su permatomais stiklais | ✘ |

✔ taip ! Dėmesio ✘ Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 $m^2$. Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybės analizę.

## SUDĖTIS

**1.** "Patvarus", įbrėžimams atsparus sluoksnis, suteikiantis patvarumo ir patogaus naudojimo valant langus
**2.** Dažyts poliesteris su optiniu iškraipymu
**3.** Klijų sluoksnis, aktivuojamas slėgio, stiklo polimerizacija per 15 dienų
**4.** Apsauginė juosta, išmetama po montavimo




## TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

*Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.*