

CHROME 285 XC

Chrome 285 XC films are highly effective at reducing solar heat gain, whilst at the same time continuing to allow some natural light transmission. This film provides effective protection against solar glare, whilst its light one-way mirror aspect further guarantees privacy from prying eyes. Its modern design immediately lends a contemporary feel to any building exterior.



Garantija SOLAR SCREEN®
 Žiūrėkite "naujos garantijos išorinėms plėvelėms"



ugnies atsparumo reitingas
MI



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA



EN 61000-5-7
PATVIRTINTA



ASTM D4935-18
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**


TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	<1 %
Matomos šviesos pralaidumas	16 %
Išorinė šviesos atspindys	65 %
Vidinė šviesos atspindys	65 %
Bendras saulės energijos atspindys	84 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	90 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	66 %
Saulės energijos sugėrimas	23 %
Saulės energijos pralaidumas	11 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	85 %
g-reiškė	0.14
u-reiškė	5.8
Tamsinimo koeficientas	0.1
Montavimo tipas : Išorinis pritaikymas	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	60 μ
Spalva : SILVER LIGHT	

SUDĖTIS

- Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
- jungiantis lipnus sluoksnis
- Aukštos optinės kokybės poliesteris
- PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
- Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Soapy water solution (ref. 0805 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film. The silicone should be applied to the perimeter of the film when it is installed externally, to prevent any oxidation. Please read the notice regarding "new warranty for external films"

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasiūlo teisingą bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✓
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✓

✓ taip ! Dėmesio ✗
 Nerekomenduojama

*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m², contact us for definitive details or to obtain a thermal check analysis report.