SOLAR SCREEN
SMART FILM SOLUTIONS

CLEAR 4 XC G

PLĖVELĖS APSAUGANČIOS ANTI-GRAFFITI

CLEAR 4 XC G

Tirpikliams atspari, Clear 4 XC G plėvelė užtikrina puikią apsaugą nuo žymių ir grafiti. Apsauginės plėvelės savybės neapsiriboja tirpikliais, ji taip pat apsaugo stiklo paviršių nuo įbrėžimų ar hidrofluorido rūgšties poveikio. Lengvai montuojama ir pakeičiama, ši apsauginė plėvelė, esant smūgiu, ugniai ar sprogimu, išlaiko šukes.

Garantija SOLAR SCREEN®
Žiūrėkite "naujos garantijos išorinėms plėvelėms"

ugnies atsparumo reitingas
M1

Saugojimo salygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI

REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

122 cm

152 cm

183 cm

TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	93 %
Išorinė šviesos atspindys	9 %
Vidinės šviesos atspindys	9 %
Bendras saulės energijos atspindys	17 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	18 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	10 %
Saulės energijos sugėrimas	8 %
Saulės energijos pralaidumas	82 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	14 %
g-reikšmė	0.83
u-reikšmė	5.7
Tamsinimo koeficentas	0.9
Montavimo tipas : Išorinis pritaikymas	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudetis	PET
Storis	125 µ
Spalva : Permatomas	

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo pluokštė	✔
Tamsinta vieno stiklo pluokštė	✔
Tamsinta vieno stiklo pluokštė su padidintu atspindžiu	✔
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✔
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✔
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✔
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✔
STAPID EXT. Stiklopaketas us dvėjais permatomais stiklais	✔
STADIP INT. Steklopaketas su permatomais stiklais	✔

✔ taip ! Dėmesio ✘ Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m^2.

SUDĖTIS

1. "Patvarus", įbrėžimams atsparus sluoksnis, suteikiantis patvarumo ir patogaus naudojimo valant langus
2. Aukštos optinės kokybės poliesteris
3. jungiantis lipnus sluoksnis
4. Poliesteris su aukštu optiniu rodykliu
5. PS klijai, aktivuojami slėgio, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.