SOLAR SCREEN
SMART FILM SOLUTIONS

CLEAR 8 XC

PLĖVELĖS APSAUGANČIOS SKAIDRIOS

CLEAR 8 XC

Clear 8 XC apsaugo jūsų stiklą, užtikrinant, kad šukės liktų vietoje, stiklo skaidrumą ir bendrą vientisumą esant išoriniam poveikiui, sprogimui ar gaisrui. Idealiai tinka didesniam stiklo paviršiui. Atitinka Europos standartą EN 12600

Garantija SOLAR SCREEN®
Žiūrėkite "naujos garantijos išorinėms plėvelėms"

Saugojimo salygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI

Europos standartas EN 12600
1B1

REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

152 cm

183 cm

TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	83 %
Išorinė šviesos atspindys	10 %
Vidinės šviesos atspindys	10 %
Bendras saulės energijos atspindys	20 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	21 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	10 %
Saulės energijos sugėrimas	14 %
Saulės energijos pralaidumas	76 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	15 %
g-reikšmė	0.82
u-reikšmė	5.7
Tamsinimo koeficentas	0.9
Montavimo tipas : Išorinis pritaikymas	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudetis	PET
Storis	240 µ
Spalva : Permatomas	

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo pluokštė	✔
Tamsinta vieno stiklo pluokštė	✔
Tamsinta vieno stiklo pluokštė su padidintu atspindžiu	✔
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✔
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✔
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✔
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✔
STAPID EXT. Stiklopaketas us dvėjais permatomais stiklais	✔
STADIP INT. Steklopaketas su permatomais stiklais	✔

✔ taip ! Dėmesio ✘ Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m^2.

SUDĖTIS

1. "Patvarus", įbrėžimams atsparus sluoksnis, suteikiantis patvarumo ir patogaus naudojimo valant langus
2. Poliesteris su aukštu optiniu rodikliu
3. jungiantis lipnus sluoksnis
4. Poliesteris su aukštu optiniu rodikliu
5. Sustiprintas klijų sluoksnis, aktivuojamas slėgio, kad atitiktų plėvelės tempimui, stiklo polimerizacija per 30 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.