



DARK 50 C

Automobilinė plėvelė Dark 50 suteikia estetini vaizdą ir neįprastumą bet kuriam automobiliui, užtikrinant apsaugą nuo smalsių akių.



Garantija SOLAR SCREEN®
2 METAI



ugnies atsparumo reitingas
M1



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**


TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	5 %
Matomos šviesos pralaidumas	50 %
Išorinė šviesos atspindys	5 %
Vidinė šviesos atspindys	6 %
Bendras saulės energijos atspindys	23 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	23 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	- %
Saulės energijos sugėrimas	- %
Saulės energijos pralaidumas	- %
Saulės atspindžių sumažėjimas	50 %
g-reikšmė	-
u-reikšmė	-
Tamsinimo koeficientas	
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	23 μ
Spalva : JUODAS	

SUDĖTIS

1. "Patvarus", įbrėžimams atsparus sluoksnis, suteikiantis patvarumo ir patogaus naudojimo valant langus
2. poliesteris su aukštu optiniu rodikliu
3. dažytas lipnus sluoksnis, stiklo polimerizacija po 15 dienų



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir nekljuoti lipduką ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	!
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	!
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✗
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	!
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	!
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✗

✓ taip ! Dėmesio ✗
 Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.