



GINTARAS C

Atsargiai pritaikyta ant jūsų langų, Gintaras C plėvelė yra specialiai sukurta, kad apsaugotų nuo UV spindulių, filtruotų ultravioletą ir matomą spektrą (iki 530nm). Ši plėvelė apsaugojusį daiktus nuo tiesioginių saulės spindulių, nuo priešlaikinio senėjimo ir išblukimo.



Garantija SOLAR SCREEN®
5 METAI



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**

TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	0.5 %
Matomos šviesos pralaidumas	57 %
Išorinė šviesos atspindys	7 %
Vidinė šviesos atspindys	7 %
Bendras saulės energijos atspindys	26 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	25 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	9 %
Saulės energijos sugėrimas	23 %
Saulės energijos pralaidumas	68 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	18 %
g-reikšmė	-
u-reikšmė	-
Tamsinimo koeficientas	NC
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	30 μ
Spalva : ORANŽINIS	

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**


Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✓
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✓

✓ taip ! Dėmesio ✗
Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiumi, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

SUDĖTIS

1. "Patvarus", įbrėžimams atsparus sluoksnis, suteikiantis patvarumo ir patogaus naudojimo valant langus
2. Dažytis poliesteris su optiniu iškrypimu
3. Klijų sluoksnis, aktyvuojamas slėgio, stiklo polimerizacija per 15 dienų
4. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir nekljuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.