



NEUTRALUS 465 C

Neutrali 465 C Naturali 80 XC tai plėvelė su aukštu saulės šilumos kiekio mažinimo rodikliu, tuo pačiu leidžianti išsiskverbtį dideliai matomo spektro daliai. Plėvelė sumažina saulės spindesio kiekį, tuo pačiu suteikia pastato išorei unikalią išvaizdą bei papildomą apsaugą sulaikant šukes dužiu atvėju.



Garantiya SOLAR SCREEN®
5 METAI



ugnies atsparumo reitingas
M1



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



Europos standartas EN 12600
2B2



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**


TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	35 %
Išorinė šviesos atspindys	15 %
Vidinė šviesos atspindys	14 %
Bendras saulės energijos atspindys	52 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	48 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	26 %
Saulės energijos sugėrimas	39 %
Saulės energijos pralaidumas	35 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	65 %
g-reiškė	0.45
u-reiškė	5.64
Tamsinimo koeficientas	0.5
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	125 μ
Spalva : NEUTRALUS	

SUDĖTIS

1. "Patvarus", įbrėžimams atsparus sluoksnis, suteikiantis patvarumo ir patogaus naudojimo valant langus
2. Poliesteris su aukštu optiniu rodikliu
3. jungiantis lipnus sluoksnis
4. Poliesteris su aukštu optiniu rodikliu
5. Sustiprintas klijų sluoksnis, aktyvuojamas slėgio, kad atitiktų plėvelės tempimui, stiklo polimerizacija per 30 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasiūlyta teisë bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✗
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	!
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✗
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✗
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✗
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✗

✓ taip ! Dėmesio ✗
 Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiu, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekiite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.