



OMEGA 465 C

Metalizuoto dizaino dėka, automobilių plėvelė Omega 465 C sujungia privatumą ir veiksmingą saulės šilumos atspindį. Taip pat suteikia papildomą apsaugą sulaikant šukes dužio atvėju.



Garantija SOLAR SCREEN®
10 METAI



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**

TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	35 %
Išorinė šviesos atspindys	7 %
Vidinė šviesos atspindys	7 %
Bendras saulės energijos atspindys	47 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	40 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	10 %
Saulės energijos sugėrimas	51 %
Saulės energijos pralaidumas	39 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	65 %
g-reikšmė	0.52
u-reikšmė	-
Tamsinimo koeficientas	
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	120 μ
Spalva : JUODAS	

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**


Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✗
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	!
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✗
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✗
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✗
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✗

✓ taip ! Dėmesio ✗
 Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiumi, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

SUDĖTIS

1. "Patvarus", įbrėžimams atsparus sluoksnis, suteikiantis patvarumo ir patogaus naudojimo valant langus
2. Poliesteris su aukštu optiniu rodykliu ir anti-IR metalinėmis dalelėmis
3. jungiantis lipnus sluoksnis
4. Poliesteris su aukštu optiniu rodykliu
5. jungiantis lipnus sluoksnis
6. Poliesteris su aukštu optiniu rodykliu
7. Sustiprintas lipnus sluoksnis, aktyvuojamas slėgiu, kad jis atitiktų plėvelės ištempimą poveikiu metu, polimerizacija stiklui 30 dienų
8. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir nekljuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.