SOLAR SCREEN
SMART FILM SOLUTIONS

RAUDONAS C

PLĖVELĖS DIZAINERIŲ SPALVOTOS PERMATOMOS

RAUDONAS C

Raudona C plėvelė pritaikyta ant skaidraus stiklo suteikia jam raudoną atspalį, netrukdant matomam šviesos srautui. Plėvelė yra geriausias bet kokio interjero stiklo pavyršiaus (lango, dušo stiklų ir tt) atgaivinimas.

Garantija SOLAR SCREEN®
5 METAI

ugnies atsparumo reitingas
M1

Saugojimo salygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI

REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

152 cm

TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	26 %
Išorinė šviesos atspindys	8 %
Vidinės šviesos atspindys	8 %
Bendras saulės energijos atspindys	31 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	27 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	8 %
Saulės energijos sugėrimas	33 %
Saulės energijos pralaidumas	59 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	71 %
g-reikšmė	-
u-reikšmė	5.7
Tamsinimo koeficentas	
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudetis	PET
Storis	40 µ
Spalva : RAUDONAS	

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo pluokštė	✔
Tamsinta vieno stiklo pluokštė	✘
Tamsinta vieno stiklo pluokštė su padidintu atspindžiu	✔
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	!
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✘
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✔
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✘
STAPID EXT. Stiklopaketas us dvėjais permatomais stiklais	✘
STADIP INT. Steklopaketas su permatomais stiklais	✘

✔ taip ! Dėmesio ✘ Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m^2. Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybės analizę.

SUDĖTIS

1. "Patvarus", įbrėžimams atsparus sluoksnis, suteikiantis patvarumo ir patogaus naudojimo valant langus
2. Dažyts poliesteris su optiniu iškraipymu
3. Klijų sluoksnis, aktivuojamas slėgio, stiklo polimerizacija per 15 dienų
4. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.