



SIDABRAS 80 C

Silver 80 C tai plėvelė su dideliu saulės šilumos kiekio mažinimo rodikliu, tuo pačiu metu praleidžianti daugumą matomo spektro dalių. Saulės spinduliai yra žymiai sumažinti, o vienpusio veidrodžio efektas užtikrina privatumą nuo sveitimų akių, tuo pačiu metu plėvelė suteikia pastato išorei šiuolaikišką išvaizdą.



Garantija SOLAR SCREEN®
12 METAI



ugnies atsparumo reitingas
M1



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



Europos standartas EN 1096-1
**TESTUOTA
 LABORATORIJOJE**



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

- ↔ **91 cm**
- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**


TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	23 %
Išorinė šviesos atspindys	60 %
Vidinė šviesos atspindys	58 %
Bendras saulės energijos atspindys	80 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	75 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	55 %
Saulės energijos sugėrimas	33 %
Saulės energijos pralaidumas	12 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	80 %
g-reikšmė	0.2
u-reikšmė	5.1
Tamsinimo koeficientas	0.2
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	50 μ
Spalva : SIDABRAS	

SUDĖTIS

2. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
3. jungiantis lipnus sluoksnis
4. Aukštos optinės kokybės poliesteris
5. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	!
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✗
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	!
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	!
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	!
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✗

✓ taip ! Dėmesio ✗
 Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekiite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybės analizę.