



SIDABRAS 80 XC

Sidabras 80 XC tai plėvelė su aukštu saulės šilumos kiekio mažinimo rodikliu, tuo pačiu leidžianti išsiskverbti dideliai matomo spektro daliai. Plėvelė sumažina saulės spindesio kiekį, tuo pačiu suteikia pastato išorei šiuolaikinę išvaizdą.



Garantija SOLAR SCREEN®
Žiūrėkite "naujos garantijos išorinėms plėvelėms"



ugnies atsparumo reitingas
MI



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



Europos standartas EN 12600
3B3



Europos standartas EN 1096-1
**TESTUOTA
 LABORATORIJOJE**



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **91 cm**

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**


TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	16 %
Išorinė šviesos atspindys	62 %
Vidinė šviesos atspindys	60 %
Bendras saulės energijos atspindys	82 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	87 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	67 %
Saulės energijos sugėrimas	20 %
Saulės energijos pralaidumas	13 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	84 %
g-reiškė	0.18
u-reiškė	5.1
Tamsinimo koeficientas	0.2
Montavimo tipas : Išorinis pritaikymas	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	60 μ
Spalva : SIDABRAS	

SUDĖTIS

- Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
- jungiantis lipnus sluoksnis
- Aukštos optinės kokybės poliesteris
- PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
- Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✓
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✓

✓ taip ! Dėmesio ✗

Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisieki su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.