



### SIDABRAS 880 C

Silver 880 C tai plėvelė su dideliu saulės šilumos kiekio mažinimo rodikliu, tuo pačiu metu praleidžianti daugumą matomo spektro dalių. Saulės spinduliai yra žymiai sumažinti, o vienpusio veidrodžio efektas užtikrina privatumą nuo sveitųjų akių, tuo pačiu metu plėvelė suteikia pastato išorei šiuolaikišką išvaizdą. Taip pat suteikia šukių sulaikymą vietoje, stiklo skaidrumą, bendrą vientisumą, esant išorės poveikiams, sproginimui arba ugniai. Atitinka Europos standartą EN 12600.



Garantija SOLAR SCREEN®

**10 METAI**



ugnies atsparumo reitingas

**M1**



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C

**3 METAI**



Europos standartas EN 12600

**1B1**



REACH RoHS atitikimas

**PATVIRTINTA**

### PRIEINAMAS PLOTIS



**152 cm**

### TECHNINIAI DUOMENYS


Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (\*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	14 %
Išorinė šviesos atspindys	56 %
Vidinė šviesos atspindys	52 %
Bendras saulės energijos atspindys	80 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	75 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	55 %
Saulės energijos sugėrimas	33 %
Saulės energijos pralaidumas	13 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	85 %
g-reikšmė	0.16
u-reikšmė	5.1
Tamsinimo koeficientas	0.2
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	240 μ

Spalva : SIDABRAS

### SUDĖTIS

- 2.5u storio poliesteris su metalinėmis dalelėmis atsparus infraraudoniems spinduliams
- lipnus jungiantis sluoksnis
- Poliesteris 100u
- lipnus jungiantis sluoksnis
- Poliesteris 100u
- lipnus jungiantis sluoksnis, aktyvuojamas slėgiu, kad jis atitiktų plėvelės ištempimą poveikio metu, polimerizacija stiklui 30 dienų
- Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



### MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos\*\*

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✗
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	!
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	!
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✗

✓ taip ! Dėmesio ✗

Nerekomenduojama

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiumi, apimančiam iki 2,5 m<sup>2</sup>. Susisiekiate su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

### TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir nekliauti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

*Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.*