



## SILVER 480 XC

Silver 480 XC films are highly effective at reducing solar heat gain, whilst at the same time continuing to allow some natural light transmission. This film provides a good level of protection against solar glare, whilst its one-way mirror aspect further guarantees privacy from prying eyes. Its modern design immediately lends a contemporary feel to any building exterior. In addition, its safety composition will protect you from glass splinters, 2B2 certification and EN 12600 standard.



Garantija SOLAR SCREEN®  
 Žiūrėkite "naujos garantijos išorinėms plėvelėms"



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C  
**3 METAI**



Europos standartas EN 12600  
**2B2**



REACH RoHS atitikimas  
**PATVIRTINTA**

## PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**

## TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (\*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	16 %
Išorinė šviesos atspindys	62 %
Vidinės šviesos atspindys	60 %
Bendras saulės energijos atspindys	82 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	87 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	67 %
Saulės energijos sugėrimas	20 %
Saulės energijos pralaidumas	13 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	84 %
g-reiškė	0.18
u-reiškė	5.1
Tamsinimo koeficientas	0.2
Montavimo tipas : Išorinis pritaikymas	
Rutulio ilgis	30.5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	125 μ

Spalva : SILVER

## MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos\*\*


Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✓
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✓

✓ taip ! Dėmesio ✗  
 Nerekomenduojama

\*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m<sup>2</sup>, contact us for definitive details or to obtain a thermal check analysis report.

## SUDĖTIS

- "Patvarus", įbrėžimams atsparus sluoksnis, suteikiantis patvarumo ir patogaus naudojimo valant langus
- Poliesteris su aukštu optiniu rodikliu ir anti-IR metalinėmis dalelėmis
- Jungliantis lipnus sluoksnis
- poliesteris su aukštu optiniu rodikliu
- Sustiprintas klijų sluoksnis, aktyvuojamas slėgio, kad atitiktų plėvelės tempimui, stiklo polimerizacija per 30 dienų
- Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



## TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Soapy water solution (ref. 0805 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film.

*Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.*