



SKY WHITE 99 XC

Sky White 99 XC plėvelė veiksmingai pašalina saulės šilumą ir saulės spindulius. Jo vienpusis veidrodinis efektas užtikrina privatumą nuo pašalinių akių, sukuria vizualią barjerą dienos ir nakties metu.



Garantija SOLAR SCREEN®
Žiūrėkite "naujos garantijos išorinėms plėvelėms"



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



patvirtintas permatomas
PATVIRTINTA & NBSP;

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**

TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	< 1 %
Išorinė šviesos atspindys	88 %
Vidinė šviesos atspindys	11 %
Bendras saulės energijos atspindys	99 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	99 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	85 %
Saulės energijos sugėrimas	14 %
Saulės energijos pralaidumas	1 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	100 %
g-reikšmė	0.03
u-reikšmė	5.1
Tamsinimo koeficientas	0.2
Montavimo tipas : Išorinis pritaikymas	
Rutulio ilgis	30.5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	100 μ
Spalva : SIDABRAS	

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✓
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✓


✓ taip ! Dėmesio ✗

Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiumi, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

SUDĖTIS

1. "Patvarus", įbrėžimams atsparus sluoksnis, suteikiantis patvarumo ir patogaus naudojimo valant langus
2. Dažytas poliesteris su optiniu iškraipymu
3. jungiantis lipnus sluoksnis
4. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
5. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.