



SOLAR 65 C

Izolijanti Solar 65 C plėvelė sumažina šilumos pertekliaus kiekį, kuris išskverbia per langus vasarą ir taip pat riboja šilumos praradimą iš patalpų žiemą. Plėvelės įsigijimo ir montavimo kaina greitai atsiperka taupant šildymui ir oro kondicionavimui.



Garantija SOLAR SCREEN®
6 METAI



ugnies atsparumo reitingas
M1



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



Europos standartas EN 1096-1
**TESTUOTA
 LABORATORIJOJE**



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**

TECHNINIAI DUOMENYS


Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	38 %
Išorinė šviesos atspindys	37 %
Vidinė šviesos atspindys	40 %
Bendras saulės energijos atspindys	66 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	50 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	30 %
Saulės energijos sugėrimas	30 %
Saulės energijos pralaidumas	40 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	65 %
g-reikšmė	0.35
u-reikšmė	4.6
šilumos praradimo sumažėjimas (žiema)	27 %
spinduliuotė	0.40
Tamsinimo koeficientas	0.4
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	40 μ

Spalva : SIDABRAS

SUDĖTIS

1. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
2. jungiantis lipnus sluoksnis
3. Aukštos optinės kokybės poliesteris
4. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
5. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės. Siekiant išvengti galimą metalinių paviršių oksidaciją (rūdijimą), privalomas reikalavimas yra naudoti mūsų hermetizuojantį laką (gaminys Nr. 0771) ant plėvelių kraštų.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	!
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	!
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	!

✓ taip ! Dėmesio ✗
 Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekiite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.