



SPECTRA 40 C

Spectra 40 C yra multimetaliuota plėvelė, skirta selektyviai įtakoti saulės spektrą, užtikrinant geriausią skaidrumo ir našumo kompromisą.



Garantija SOLAR SCREEN®
10 METAI



ugnies atsparumo reitingas
M1



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



Europos standartas EN 1096-1
**TESTUOTA
 LABORATORIJOJE**



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA



EN 61000-5-7
PATVIRTINTA



ASTM D4935-18
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**

TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	62 %
Išorinė šviesos atspindys	14 %
Vidinė šviesos atspindys	14 %
Bendras saulės energijos atspindys	57 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	54 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	34 %
Saulės energijos sugėrimas	29 %
Saulės energijos pralaidumas	37 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	34 %
g-reiškė	0.44
u-reiškė	4.9
infraraudonųjų spindulių atspindys (760-2500 nm)	+/- 80 %
Tamsinimo koeficientas	0.5


Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis

Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	55 μ

Spalva : LENGVAS ŠAMPANAS

SUDĖTIS

- Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
- jungiantis lipnus sluoksnis
- Aukštos optinės kokybės poliesteris
- PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
- Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės. Siekiant išvengti galimą metalinių paviršių oksidaciją (rūdijimą), privalomas reikalavimas yra naudoti mūsų hermetizuojantį laką (gaminys Nr. 0771) ant plėvelių kraštų.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikaliuos stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	!
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	!

✓ taip ! Dėmesio ✗

Nerekomenduojama
 *Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekiate su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.