



### TITANIUM 65 C

Automobilinė plėvelė Titanium 65 C suteikia estetini vaizdą ir neįprastumą bet kuriam automobiliui, užtikrinant apsaugą nuo smalsių akių.



Garantiya SOLAR SCREEN®  
**10 METAI**



ugnies atsparumo reitingas  
**M1**



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C  
**3 METAI**



REACH RoHS atitikimas  
**PATVIRTINTA**

### PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**

### TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (\*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	37 %
Išorinė šviesos atspindys	12 %
Vidinė šviesos atspindys	12 %
Bendras saulės energijos atspindys	54 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	54 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	20 %
Saulės energijos sugėrimas	50 %
Saulės energijos pralaidumas	30 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	63 %
g-reikšmė	0.43
u-reikšmė	5.65
Tamsinimo koeficientas	
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	50 μ
Spalva : SIDABRAS	

### MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos\*\*


Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	!
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✗
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✗
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✗
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✗
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✗

✓ taip ! Dėmesio ✗  
 Nerekomenduojama

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m<sup>2</sup>. Susisieki su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

### SUDĖTIS

1. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
2. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
3. jungiantis lipnus sluoksnis
4. Aukštos optinės kokybės poliesteris
5. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



### TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

*Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.*