



TITANIUM 80 C

Automobilinė plėvelė Titanium 80 C suteikia estetini vaizdą ir neįprastumą bet kuriam automobiliui, užtikrinant apsaugą nuo smalsių akių.



Garantiya SOLAR SCREEN®
10 METAI



ugnies atsparumo reitingas
M1



Saugojimo salygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**

TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	19 %
Išorinė šviesos atspindys	19 %
Vidinė šviesos atspindys	18 %
Bendras saulės energijos atspindys	68 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	64 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	26 %
Saulės energijos sugėrimas	59 %
Saulės energijos pralaidumas	15 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	80 %
g-reikšmė	0.32
u-reikšmė	5.65
Tamsinimo koeficientas	
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	50 μ
Spalva : SIDABRAS	

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**


Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	!
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	!
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✗
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✗
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✗
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✗
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✗

✓ taip ! Dėmesio ✗
 Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekiite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

SUDĖTIS

1. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
2. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
3. jungiantis lipnus sluoksnis
4. Aukštos optinės kokybės poliesteris
5. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.